




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار

بسم تعالی

شماره: ۵۸۱۷۱  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶  
ساعت: ۱۷:۵۹  
پوست: دارد



۱۱- دستکش ایمنی با علامت تجاری  مدل ۴۱۸

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرخوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۹۰/۱۷۵	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۹۱/۴۲۴	*	*	---	---

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ‌شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	90.175	104.943	0.425



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۴۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
 معاونت روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۵۸۱۷۱  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶  
ساعت: ۱۷:۵۹  
پیوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	91.424	10.446	0.780



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نماینده: ۶۴۴۹۳۰۵۰